## **ANTIFLEX®-2MC/ITO**

## **Datenblatt**

Stand: 30.04.2009

**ANTIFLEX® -2MC/ITO** ist ttv's gegossenes Präzisions-Acrylglas **LUXACRYL®** mit beidseitig optischer Entspiegelung durch multicoating-Beschichtung und zusätzlich beidseitiger Hartbeschichtung. Vordere Oberfläche mit spezieller ANTI-FINGER-PRINT-Beschichtung für leichtere Reinigung. Leitfähig durch zusätzliche beidseitige, unter der optischen Entspiegelung liegende ITO (Indium Tin Oxide)-Beschichtung: < 100  $\Omega/\Box$  je Seite, d.h. < 50  $\Omega/\Box$  bei Verbindung beider Oberflächen.

**Anwendungsgebiete:** ideal für EMV Anwendungen und zur Abschirmung (Faradayscher Käfig).

**Standardplatten:** glasklar; in Dicken von 1,5 bis 3,0 mm; Dickentoleranz  $\pm$  0,1 mm. ttv liefert auch Zuschnitte oder nach Kundenzeichnung fertig bearbeitete Teile (inkl. Bedruckung und Kleber-Ausrüstung), auf Wunsch mit Silberleitlack (busbar) zur Kontaktierung.

TECHNISCHE DATEN	TEST METHODE	EINHEIT	WERT*
PHYSIKALISCH			
Dichte	ASTM D-792	g/cm³	1,19
Bleistifthärte	ASTM D-3363		ca. 6 - 8 H
OPTISCH			
Transmission	ASTM D-1003	%	>= 98
Reflexion		%	<= 1
THERMISCH			
Verformungstemperatur	ASTM D-648	C	110
Max. Arbeitstemperatur		C	80
Wärmeausdehnungskoeffizient	ASTM D-696	1/℃	7x10 <sup>-5</sup>
Wärmeleitkoeffizient	ASTM C-177	W/mK	0,17
MECHANISCH			
Biegefestigkeit	ASTM D-790	kg / cm²	800
Bruchdehnung	ASTM D-638	%	3
ELEKTRISCH			
Oberflächenwiderstand je Seite		Ω/□	< 100
CHEMISCH		"+" = beständig, "	"-" = nicht beständig
+ Isopropylalkohol	+ Laugen (20%	(o)	
+ Wasser	- Schwefelsäu	re	
- Natriumcarbonat			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

<sup>\*</sup> Oben genannte Werte sind theoretische Werte, die unter idealen Testbedingungen ermittelt wurden. Abweichungen von diesen Werten in Ihren spezifischen Anwendungen können aufgrund von Umständen auftreten, die sich unserem Einfluss entziehen.



sudetenstrasse 53 tel +49-8171-3469-0 internet: www.go-ttv.com d-82538 geretsried fax +49-8171-3469-29 email: info@go-ttv.com